

LEPIDLO NA DREVO 64A

Lepidlo na drevo 64A je rýchloschnúce lepidlo na báze disperzie PVAC s veľmi krátkou dobou tuhnutia.

Technické dáta:

| | |
|----------------------------------|---|
| Báza | PVAC disperzia |
| Konzistencia | kvapalina |
| Systém vytvrdzovania | fyzikálne schnutie |
| Otvorený čas (*) | 5 minút |
| Doba stlačenia (*) | 1-2 hodiny |
| Sila stlačenia | cca 1 – 2 kg/cm ² |
| Obsah sušiny | 59-61% |
| pH | 3,5-5,5 |
| Hustota | cca 1,1 g/cm ³ |
| Minimálna teplota lepenia | 6°C |
| Viskozita | 13 000 – 19 000 mPas |
| Voduvzdornosť | D2 |
| Spotreba | plošné lepenie 80-120g/m ² , montáž 150-180 g/m ² |

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.



Charakteristika:

- jednoduchá aplikácia
- rýchloschnúce
- po zaschnutí číre a priehľadné
- vysoká adhézna sila
- voduvzdornosť D2 (ČSN EN 204)

Príklady použitia:

- lepenie dreva
- lepenie dreva, drevotriesky, krycích šablón, vrstvených materiálov na báze dreva atď.
- lepenie papiera a kartónov
- lepenie mäkkého dreva
- konštrukčné lepenie ako sú spoje pero - drážka, perforované dosky, prierezy atď.

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: plastové obaly 250g, 750g, kýbliky 5kg, 25kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Vhodné povrchy:

Podklady: drevo, papier, kartóny, väčšina ďalších poréznych materiálov

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masntôt a prachu. Podcenenie týchto podmienok môže viesť k predĺženiu doby vytvrdzovania a nižším konečným pevnostiam.

Príprava povrchu: zdrsnenie hladkých styčných plôch brúsnyim papierom kvôli zlepšeniu príľnavosti

Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.

Pracovný postup:

Nanášanie: Povrch očistite od prachu, masntôt a iných nečistôt. Lepidlo nanášajte štétcom alebo jemnou zubovou stierkou, spojte lepené diely a držte stlačené po dobu minimálne 20 minút. Doba stlačenia je závislá na teplote.

Čistenie: nevytvrdnuté lepidlo možno čistiť vodou, vytvrdnuté len mechanicky

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **Lepidlo na drevo 64A**

Bezpečnosť

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Poznámka:

Pri lepení tvrdých alebo exotických drev môže vytvoriť škrvny v mieste lepeného spoja. Na tieto druhy drevín použite lepidlo 67A. Lepidlo neriedte!