

STREŠNÝ TMEL

Strešný tmel je mimoriadne kvalitný tmel na opravy striech na báze bitúmenových elastomérov. Tmel je v kartušiach pripravený na okamžitú aplikáciu pomocou pištole.

Technické dáta:

Báza	bitúmenové elastoméry
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Tvorba šupky	povrch zasychá po 20 minútach
Zmrštenie	cca 11%
Špecifická hmotnosť	cca 1,25 g/ml
Tepelná odolnosť	-35°C až +130°C
Maximálna deformácia	10 %

**Charakteristika:**

- mimoriadne dobrá príľnavosť na bitúmenové materiály
- výborná príľnavosť na väčšinu strešných krytín
- jednoducho použiteľný
- môže byť nanášaný na mokré materiály (dokonca aj pod vodou)
- vynikajúca odolnosť proti stekaniu
- spoje s pohybom do 10 %
- vysoká životnosť

Príklady použitia:

- bitúmenové (asfaltové) materiály a všetky obvyklé stavebné povrchy
- tmelenie strešných špár, medzier a puklín
- tmelenie spojov medzi odvodňovacími a strešnými prvkami
- prostriedok na opravy netesností striech, odkvapov a spádových rúr
- naliehavé opravy aj za dažďa
- ďalšie druhy stavebných spojov
- špárovací tmel odvodňovacích rúr

Prevedenie:

Farba: čierna

Balenie: kartuša 300 ml

Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všetky obvyklé stavebné materiály

Stav povrchu: čistý, bez masntôt a prachu, povrch môže byť mokry

Príprava: prašné povrchy musia byť spevnené, ďalšie prípravy nie sú vyžadované

Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 30 mm (širšie špáry odporúčame tmeliť postupne)

Minimálna hĺbka: 5 mm

Odporúčanie: šírka špáry = hĺbka špáry

Pracovný postup:

Povrch spojovaných častí sa zbaví prachu, odpadávajúcich častí a masntoty.

Nanášanie: aplikačnou pištoľou

Čistenie: ihneď po aplikácii White Spirite (lakový benzín).

Pracovná teplota: +1°C až +30°C

Opravy: **Strešný tmel**

Bezpečnosť a hygiena: vid'. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etike.